

**Применение:**

Высокопродуктивное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для тяжёлых условий работы. Для всесезонного применения в бензиновых и дизельных ДВС с наддувом и принудительным (искровым) воспламенением рабочей смеси и без него. Используется в легковых автомобилях, грузопассажирских автомобилях с кузовом типа «универсал» и автомобилях-фургонах для перевозки мелких грузов. На основе квалификационных характеристик получило широкое применение в моторах самых различных производителей автотранспортных средств. Пожалуйста, в каждом случае обращайтесь внимание на применимость этого моторного масла, указанное в соответствующем руководстве по эксплуатации автотранспортного средства, в особенности на соответствие между указанными в нём необходимыми нормами производительности, техническими условиями и эксплуатационными свойствами моторного масла AVIASYNTH 5W-40.

Не применяется в дизельных автотранспортных средствах с сажевым фильтром!

Описание:

AVIASYNTH 5W-40 является универсальным моторным маслом на основе отборных базовых масел и тщательно подобранного к нему пакета присадок. С одной стороны, уровень вязкости моторного масла SAE-5W40 делает холодный старт лёгким и обеспечивает быстрое смазывание всех деталей двигателя, с другой стороны, гарантирует максимальную защиту двигателя, т. к. при высоких температурах эксплуатации образуется устойчивая масляная плёнка. Кроме того, оптимальная вязкость при высоких и низких температурах обеспечивает экономию топлива. Современные присадки делают мотор чистым и эффективно предотвращают образование шлама и коррозию.

Спецификация:

ACEA A3/B4, API SN/CF

Допуск производителя:

MB-Freigabe 229.5; VM-Norm 502.00 / 505 00

Соответствие требованию норм:

BMW Longlife-01; Porsche A40; Renault RN0700 / RN0710 PSA B71 2296

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Метод испытания	AVIASYNTH 5W-40
Класс вязкости SAE	-		5W-40
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757	855
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	85 14,0
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	170
Температура вспышки COC	°C	DIN ISO 2592	220
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	<-35
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	1,1
Щелочное число	мгКОН/г	DIN ISO 3771	10,0

Все данные приведены с должной компетенцией, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным изменениям. Обновление к спец. МАТ 1.1.2, Издано 08.12, TD-SW Дата печати: 24.02.2016. 1.1.2.М Дата печати: 21.03.2016 1.1.35М