Применение:

Универсальное всесезонное высокопродуктивное моторное масло с хорошими антифрикционными характеристиками для применения в дизельных двигателях с турбонаддувом (и без него) и принудительным (искровым) воспламенением рабочей смеси грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, строительных машин и автобусов. Также применяется в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомашин, автомобилей с кузовом универсал и автомобилей малой грузоподъёмности. (Обратите внимание на руководство по эксплуатации!) и, таким образом, находит широкое применение в смешанном автопарке.

Описание:

Базовые масла на основе самой современной синтез-технологии и оптимальный уровень вязкости (SAE 10W-40) делают холодный старт лёгким и обеспечивают быстрое смазывание всех частей мотора. По сравнению с обычными моторными маслами 15W-40; это масло, кроме того, позволяет экономить топливо. При этом, AVIA TURBOSYNTH CFE 10W-40 обеспечивает надёжную защиту при высоких температурах благодаря своей химической структуре базовых масел. Присадки, подобранные в соответствии с высокими практическими потребностями, наделяют масло способностью препятствовать образованию отложений и, таким образом, предотвращают образование шлама. Благодаря своим очень хорошим дизельным эксплуатационным характеристикам, AVIA TURBOSYNTH CFE 10W-40 может меняться на увеличенных интервалах (Обратите внимание на руководство по эксплуатации). AVIA TURBOSYNTH CFE 10W-40 позволяет избежать недоразумений при применении разнообразных масел в смешанном автопарке и более практичнее вести складское хозяйство.

Спецификация: ACEA E7; API CI-4/SL; Global DHD-1

Соответствует требованию стандартов:

ACEA A3/B4; MB 235.28; Volvo VDS-3, Renault (RVI) RLD/RLD-2, Mack EO-N/EO-M Plus, Caterpillar ECF-1a, ECF-2, Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078

Технические данные:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытания	AVIA TURBOSYNTH CFE 10W-40
Класс вязкости SAE	-		10W-40
Плотность при 15 °C	кг/м^3	DIN 51757	873
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	 мм^2/с мм^2/с	DIN 51 562	 99 14,6
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	154
Температура вспышки COC	°C	DIN ISO 2592	230
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-36
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	1,3
Щелочное число	мгKOH/г	DIN ISO 3771	10,6

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям. Обновление спец. MAT 1.2.2, Издание 02.16, TD-SW Дата печати: 02.03.2016 1.2.2.M