

Применение:

AVIA DYNETIC-GM 5W-30 - высокопродуктивное моторное масло со специальными присадками для применения в бензиновых и дизельных моторах с турбонаддувом и без него легковых автомобилей, автомобилей с кузовом «универсал» и автомобилей малой грузоподъемности (обратите внимание на соответствующую инструкцию к эксплуатации!). AVIA DYNETIC-GM 5W-30 необходимо для всех новых дизельных и бензиновых т/с марок GM, Opel, Vauxhall и Chevrolet. AVIA DYNETIC-GM 5W-30 совместимо с предыдущими версиями двигателей, где применяется масло в соответствии с GM-спецификациям GM-LL-A-025 / Opel GM-LL-B-025. Другие допуски Mercedes-Benz и BMW открывают дополнительную широкую область применения в двигателях этих производителей.

Описание:

AVIA DYNETIC-GM 5W-30 - моторное масло экстра-класса с хорошими антифрикционными свойствами на основе отборных синтетических углеводородных масел. Отборные базовые масла и пакет эффективных присадок обеспечивают высокий резерв безопасности, позволяющий, как правило, менять масло на увеличенных интервалах. Благодаря своей специальной рецептуре AVIA DYNETIC-GM 5W-30 оставляет меньше зольных отложений в системах нейтрализации отработанных газов и максимально увеличивает их ресурс. AVIA DYNETIC-GM 5W-30 обеспечивает очень хорошую чистоту двигателя и выдающуюся защиту от коррозии и износа, даже при более сложных условиях эксплуатации. Благодаря своему оптимальному уровню вязкости AVIA DYNETIC-GM 5W-30 делает холодный пуск двигателя очень лёгким. Кроме того, характеристики высокотемпературной и низкотемпературной вязкости способствуют экономии топлива.

Спецификация:

Допуск производителя:

ACEA C3; API SN/CF

MB-Freigabe 229.52 (подан запрос); MB-Freigabe 229.51, BMW Longlife-04, VW-Norm 502 00 / 505 00 / 505 01 (подан запрос)

Соответствие требованиям норм:

GM dexos 2™

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытания	AVIA DYNETIC-GM 5W-30
Класс вязкости SAE	-		5W-30
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757	855
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с мм ² /с	DIN 51 562	67 12,2
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	182
Температура вспышки (Сертификат соответствия СОС)	°C	ASTM D92	234
Температура застывания	°C	ASTM D6892	-36
Сульфатная зольность	% (м/м)	ASTM D874	0,8
Щелочное число BZ	мгКОН/г	ASTM D2896	7,2

Все данные приведены с должной компетенцией, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным изменениям.